

COMO EVITAR DESCOLAMENTOS?

O erro é seu ou da cliente?



COMO EVITAR DESCOLAMENTOS?

POSSÍVEIS ERROS POR PARTE DA PROFISSIONAL:

- **NÃO FAZER A PREPARAÇÃO DA CUTÍCULA CORRETAMENTE. É NECESSÁRIO USAR UMA BROCA DE QUALIDADE PARA REMOVER AS PELES AGARRADAS NA LÂMINA DA UNHA.**
- **DEIXAR QUE O GEL, BASE EM GEL, TOP COAT OU QUALQUER OUTRO PRODUTO EM GEL TOQUE NA CUTÍCULA OU LATERAIS.**
- **NÃO PREPARAR CORRETAMENTE A LÂMINA DA UNHA.**
- **NÃO CAUSAR RANHURAS NA UNHA NATURAL, SOMENTE TIRAR O BRILHO NÃO RESOLVE, O GEL ELE NÃO ADERE EM SUPERFÍCIE LISA E SIM SOMENTE EM SUPERFÍCIE POROSA.**

COMO EVITAR DESCOLAMENTOS?

POSSÍVEIS ERROS POR PARTE DA PROFISSIONAL:

- LEDS DA CABINE QUEIMADO OU FRACOS
- ALONGAMENTO MUITO MAIOR QUE O LEITO. COMO O LEITO É PEQUENO E O ALONGAMENTO É MUITO GRANDE, O LEITO NÃO SUPORTA A ESTRUTURA E SE ROMPE COM MAIS FACILMENTE.
- DEIXAR DE USAR OS PREPARADORES DE QUALIDADE OU USÁ-LOS DE FORMA INCORRETA.
- NÃO ESCOLHER O PRIMER CORRETAMENTE, A ESCOLHA INCORRETA DO PRIMER IRÁ PREJUDICAR A DURABILIDADE DO ALONGAMENTO.

COMO EVITAR DESCOLAMENTOS?

POSSÍVEIS ERROS POR PARTE DA PROFISSIONAL:

- **PRIMER ÁCIDO QUANDO UTILIZADO ESPERE EVAPORAR POR COMPLETO, CASO CONTRÁRIO VAI DESCOLAR TODO O SEU ALONGAMENTO. E O PRIMER NÃO ÁCIDO ELE NÃO IRÁ EVAPORAR PORÉM AO APLICAR O MESMO ESPERE 10 SEGUNDOS PARA PROSSEGUIR COM O GEL.**
- **POLIMERIZAÇÃO INCORRETA DO GEL, O FABRICANTE LHE ENVIA NO RÓTULO DO PRODUTO AS DESCRIÇÕES QUANTO A SECAGEM EM X CABINES. CASO NÃO ENCONTRE ESTÁ INFORMAÇÃO ENTRE EM CONTATO COM O SEU FORNECEDOR OU FABRICANTE.**

COMO EVITAR DESCOLAMENTOS?

POSSÍVEIS ERROS POR PARTE DA PROFISSIONAL:

- ANTES DE MISTURAR MARCAS TESTE, A MISTURA DE MARCAS PODE GERAR INCOMPATIBILIDADE POR NÃO TEREM A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA. LEMBRE-SE VOCÊ É LIVRE PARA USAR O QUE QUISER MAS SEMPRE TESTE ANTES POIS TEM PRODUTOS QUE NÃO CASAM UNS COM OS OUTROS.
- EXCESSO DE LIXAMENTO DA UNHA NATURAL.
- USAR UM GEL RÍGIDO PARA A CONSTRUÇÃO DA UNHA. GEL RÍGIDO É MAIS USUAL EM CURVATURA POIS A NOSSA UNHA NATURAL É FLEXÍVEL E PRECISAMOS USAR UM GEL QUE CONSIGA SEGUIR ESSA FLEXIBILIDADE.

COMO EVITAR DESCOLAMENTOS?

POSSÍVEIS ERROS POR PARTE DA CLIENTE:

- MANUSEIO EXCESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS SEM A UTILIZAÇÃO DE LUVAS.
- OLEOSIDADE INTENSA DAS UNHAS NATURAIS
- LÂMINA MUITO FINA, MACHUCADA E FRÁGIL.
- UNHAS EXTREMAMENTE ROÍDAS
- USO DE MEDICAMENTOS CONSTROLADOS FORTES.
- FALTA DE CUIDADO DA CLIENTE COM O ALONGAMENTO OU QUALQUER OUTRO PROCEDIMENTO EM GEL.